



TECHNICKÝ LIST

Chamäleon 1K Základ na plasty

Použití:	Chamäleon 1K – základ na plasty je vhodný pro téměř všechny syntetické komponenty použité v autě: ABS, EP-laminát, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR tvrdý a měkký, PVC
Spotřeba:	8-10 m ² / l
Barevný odstín:	transparentní – stříbrná
Viskozitu pro stříkání při 20 ° C:	12 - 15 s 4 mm DIN
Tlak:	3 - 4 bary
Průměr trysky:	1,2 - 1,4 mm
Tloušťka vrstvy / suchého filmu:	3 - 5 um, nestříkat silné vrstvy
Doba schnutí:	cca 10 min
Provozní podmínky:	používejte při teplotě od + 10 ° C a až do 75% r relativní vlhkosti vzduchu

Skladujte v chladu a suchu v dobře uzavřených nádobách.

Dodavatel:
SON, spol.s r.o.
Fáblůvka 408
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
tel.: 466 412 441-2
www.son-web.cz
objednavky@son-web.cz