

TECHNICKÝ LIST

Revize dne 28.3.2019

2K BEZBARVÝ LAK HS PREMIUM

Číslo výrobku: 11665, 11668

Určený způsob použití: autoopravárenství/čirý nátěrový materiál, lak

Popis produktu: 2K bezbarvý lak HS Premium je kompatibilní s VOC. Vysoce pevný akrylový čirý lak pro úplné nebo částečné lakování osobních a užitkových vozidel a zajistí obzvláště brilantní dokončení a optimální splynutí na základních nátěrech na bázi rozpouštědel nebo vody. 2K bezbarvý lak HS Premium zaručuje optimální vytvrzení zejména v případě sušení v peci, ale také při pokojové teplotě. Může být vyleštěn ihned po vynuceném sušení a je vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům, mechanickému namáhání a chemickým látkám. Vhodný také jako ochranný nátěr pro neonové barvy (fluorescentní barvy). Snadná a bezpečná aplikace za všech klimatických podmínek.

Barva: bezbarvý

Tužidlo: HS tužidlo Premium

Míchací poměr: Barva + HS tužidlo Premium 2:1 objemově

Ředění: 2K-ředidlo, přídavek 0-5%

Vstřikovací viskozita 4 mm DIN

Stříkácí pistole 19-22 s

Aplikační metoda

Aplikační metoda	Tlak	Tryska
Stříkácí pistole	2 -2,5 bar	1,2 – 1,3 mm
HVLP	2 -2,2 bar	1,2 -1,3 mm
	0,7 bar vnitřní tlak trysky	

Podmínky zpracování:

Zajistěte dostatečné větrání přiváděného a odváděného vzduchu. Pracovní teplota musí být nejméně +10 ° C. Max. vlhkost vzduchu 80%.

Stříkací operace

1,5

DFT

50-60 µm

Spotřeba10-12 m²/l**Flash-off čas**

Mezi nátěry

1-3 minuty

před sušením v troubě

10-15 minut

Sušení:**Teplota 20 °C**

Suchý na prach 25-35 minut

Na dotek 12 hodin

Připraveno k montáži 24 hodin

Teplota 60 °C

Na dotek 30 minut

Připraveno k montáži 2 hodiny

IR-sušení

Krátké vlny 8 minut

Střední vlny 10-15 minut

Doba zpracovatelnosti při 20 °C

2,5 hodiny s tužidlem HS Premium

Regulace VOC

Mezní hodnota EU: Kategorie B / d 420 g / l

Tento produkt obsahuje max. 420 g / l.

Tipy pro zpracování:

Optimální aplikace: Optimální aplikace: naneste lehký plynulý nástřik a poté 1 celý nástřik.

Pro zajištění dokonalého vytvrzování doporučujeme nucené sušení.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.