

TECHNICKÝ LIST

Revize dne: 28.2.2019

UHS BEZBARVÝ LAK

Číslo výrobku: 11788

Určený způsob použití: autoopravárenství/čirý nátěrový materiál, lak

Popis produktu: UHS bezbarvý lak je dvousložkový akrylový lak odolný vůči poškrábání, založený na technologii Reflow. UHS bezbarvý lak je díky své odolnosti vůči mikroškrábancům (způsobeným např. myčkami) a chemikáliím, zvláště vhodný pro vysoce kvalitní částečné nebo úplné lakování na automobilech, motocyklech a užitkových vozidlech. UHS bezbarvý lak se nanáší velice snadno a zajišťuje optimální absorpci stříkací mlhy během aplikace na velké povrchy nebo při vysokých teplotách. Vyhovuje VOC.

Barva: bezbarvý

Tužidlo: UHS tužidlo

Míchací poměr: Barva + tužidlo 2:1 objemově

Ředění: po přidání tužidla je připraven ke stříkání

Vstříkovací viskozita 4 mm DIN

Stříkací pistole 18-21 s

Aplikační metoda

Aplikační metoda	Tlak	Tryska
Stříkací pistole	2.0 - 2.5 bar	1.2 – 1.3 mm
HVLP	2.0 - 2.2 bar	1.2 -1.3 mm
	0,7 bar vnitřní tlak trysky	

Podmínky zpracování:

Zajistěte dostatečné větrání přiváděného a odváděného vzduchu. Pracovní teplota musí být nejméně +10 ° C. Max. vlhkost vzduchu 80%.

Stříkací operace

1 - 2

DFT

40-50 µm

Spotřeba

6-8 m²/l

Flash-off doba

Mezi vrstvami
5 - 10 minuty

před sušením v boxu
10-15 minut

Sušení:

Teplota podkladu 20 °C

Suchý na prach 25-30 minut

Na dotek 6 - 8 hodin

Připraveno k montáži 24 hodin

Teplota podkladu 60 °C

Na dotek 30 minut

Připraveno k montáži 1 hodina

IR-sušení

Krátké vlny 8 minut

Střední vlny 10-15 minut

Doba zpracovatelnosti při 20 °C

4 hodiny

Regulace VOC

Mezní hodnota EU: Kategorie B / e 840 g / l

Tento produkt obsahuje max. 530 g / l.

Tipy pro zpracování:

-

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:

objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.