

TECHNICKÝ LIST

BEZBARVÝ HS LAK

Číslo výrobku: 11554, 11555, 11558

Tužidlo: 12224, 12227

Popis produktu: Akrylový bezbarvý lak s vlastnostmi odolnými proti poškrábání a s UV ochranou. Může být aplikován bez přidání ředidla. Vynikající lesk a stálost laku je zajištěna již při aplikaci jedné vrstvy. Tím je dosaženo významné úspory materiálu a doby zpracování. Po přidání vhodného množství tužidla je připraven k použití. Vynikající odolnost vůči všem povětrnostním a klimatickým podmínkám, odolný proti žloutnutí a trvanlivý lesk. Spotřeba: 6 - 8 m² / l.

Technická charakteristika:

Barva	transparentní			
Míchací poměr	2:1 (objemově)			
Tužidlo	Chamaeleon 2K tužidlo HS			
Ředění	Bez ředidla			
Viskozita postřiku 20 °C	16-19 s 4mm DIN			
Aplikace	Tlak	Tryska	Počet vrstev	
Stříkácí pistole	2-2,5 barů	1,4mm	1-2	
Doba zpracovatelnosti	4-6 hodin			
Tloušťka vrstvy suchého filmu	40-50 μm			
Doba schnutí/interval mezi vrstvami	5-10 minut mezi vrstvami			
sušení	Přelakovatelný	Na prach	Na dotek	Plně proschlé
Při 20 °C		30 min	12 hod	24 hod
Při 60 °C		5 min	30 min	2 hod
VOC	EU limitní hodnota pro produkt (kat. B/5): 840 g/l UE2004/42/CE ze dne 21. dubna 2004 Tento produkt obsahuje max. 570 g/l VOC (směs připravená k aplikaci)			

Provozní podmínky: od + 10 °C do 75 % relativní vlhkosti vzduchu.
obsahuje alifatický polyisokyanát
Všechny produkty by měly být zlikvidovány v souladu s předpisy orgánů ochrany životního prostředí. Chraňte své životní prostředí!



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE

***Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz *Bezpečnostní list*.***